



Vzorník mozaikových omítek BUNTSTEINPUTZ (SE 350 MOSAIK)



MOZAIKOVÁ OMÍTKA BUNSTEINPUTZ

Dekorativní mozaiková omítka s mramorovým kamenivem připravená k okamžitému použití. Vysoce odolná vůči vlhkosti, povětrnostním podmínkám a otěru. Vhodná pro soklovou oblast.

Zpracování mozaikových omítek



Podklad

Podklad musí být suchý, únosný a rovněž bez znečištění (např. prach, mastnota, řasy atd.). U nových např. vápenocementových omítek je třeba dodržet technologickou přestávku potřebnou k jejímu vyschnutí. (Zásada: 1mm tloušťky omítky = 1 den schnutí). Různé silně savé podklady mohou vést k viditelně znatelným rozdílům na plochách (např. lesklé plochy, rozdíl v barevném tónu).

Úprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Případné staré nesoudržné nátěry je třeba mechanicky odstranit. Silně pískující podklady upravit přípravkem PP 301 HYDROSOL LF. Nerovnosti podkladu je třeba vyrovnat jádrovou omítkou (stěrkou). Takto připravený podklad je třeba minimálně 12 hodin před nanášením omítky upravit penetračním nátěrem Putzgrund, u sádko-kartonových podkladů použít v neředěném stavu. Nátěr se aplikuje pomocí štětky nebo válečku.

Namíchání

Omítka je dodávána k okamžitému použití. Neředit vodou! Před aplikací dobře rozmíchat vhodným míchadlem – pozor na přemíchání. K míchání nepoužívat hliníkové nástroje (možnost zbarvení omítky).

Nanášení

Nanášení se provádí rovnoměrně nerezovým hladítkem směrem zespoda nahoru v cca 1,5 až 2 násobku tloušťky zrna. Omítka se po natažení uhladí (utáhne) ocelovým hladítkem souvislými přímými tahy, žádné točivé pohyby. Ucelené pohledové plochy se nanáší bez přerušování, tzv. „čerstvé do čerstvého“.

Pokyny

V závislosti na teplotě a vzdušné vlhkosti činí doba vysychání cca 3 dny. Úplné vyschnutí trvá cca 3 týdny. Nově zhotovené plochy se musí chránit před zejména srážkovou vodou. Vysoká vzdušná vlhkost a namočení během schnutí mohou vést k mléčné bílému zakalení (mléčné bílé). Po vyschnutí a vyzrání tento zákal postupně vymizí.

Technické údaje

Balení	25 kg
Zrnitost	0 – 2 mm
Spotřeba	4 – 6 kg/m ²
Penetrace	Putzgrund
Prostředí	interiér/exteriér
Použitelnost	+5°C - +25°C

Doporučené odstíny penetrace

Buntsteinputz	Putzgrund
10	19900
11	19900
12	19900
20	17723
21	17730
24	16600
30	15500
36	14420
42	17721
53	18800
74	19900
85	19900
BP 1012 M	12230
BP 1033 M	27120
BP 1043 M	22503
BP 1044 M	22507
BP 1056 M	27120
BP 1057 M	21410
BP 1071 M	11120
BP 1072 M	21410
BP 1090 M	22503
BP 1091 M	11120
BP 1092 M	16622
BP 1094 M	17710

PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH ODSŤÍNŮ



74



85



12



10



11



20



53



21



42



BP 1056 M



30



BP 1090 M



BP 1033 M



BP 1043 M



BP 1044 M



BP 1092 M



BP 1072 M



BP 1091 M



BP 1057 M



24



BP 1071 M



BP 1012 M



36



BP 1094 M

Vzorník barevných odstínů je vyroben tiskem. Z tohoto důvodu mohou vzniknout vjemové rozdíly na objektu, způsobené strukturou povrchu, dopadem světla, odrazem okolí apod. Tyto odchylky nejsou důvodem pro uplatňování reklamace. Omítku nanášet na suchý, čistý a rovný podklad. Podklad doporučujeme sjednotit přípravkem Putzgrund. Podrobné informace naleznete v příslušných technických listech a na www.hasit.cz



www.hasit.cz

**HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, a.s. -
CENTRÁLA**

Velké Hydčice
341 01 Horažďovice
IČO: 14706776
DIČ: CZ14706776
tel: 376 531 111
fax: 376 531 495
prodej@hasit.cz
www.hasit.cz

ZÁVOD HLUČÍN

Ostravská 1818
748 01 Hlučín
tel: 595 020 888
fax: 595 020 814

ZÁVOD BRNO

Tovární 1
643 00 Brno Chrlíce
tel: 545 549 777
fax: 545 549 713

SKLAD PRAHA - MSTĚTICE

Mstětice č.p. 32
250 91 Zeleneč
tel: 326 700 600
fax: 326 700 606

